

2K HS ANTISCRATCH KLARLACK

Popis výrobku:

Vysokosušitelný HS čirý lak určený k ekonomickému lakování s odolností proti škrábancům, UV odolností, tvrdostí, číroostí a chemickou odolností. Lak je možné aplikovat na vodou ředitelné i konvenční materiály, je vhodný pro zpracování ve stříkacím boxu na větší opravy a celolaky.

Popis aplikace:

Objemově smíchejte lak a tužidlo v poměru 2:1, směs se dále neředí. Aplikujte ve stříkací kabině pistolí s tryskou 1,2mm ve dvou normálních vrstvách s 7-12 minutovým odvětráním před aplikací finální vrstvy. Schnutí při 20°C prodlužuje celkovou dobu zrání laku. Doporučujeme dodržet předepsanou tloušťku suché vrstvy laku k zachování vinikajících vzhledových vlastností. Doporučujeme nechat dobře odvětrat.

Balení a označení:

2K HS Antiscratch Klarlack 82095(5L) 82091 (1L)

Výrobek splňuje legislativu VOC: 2004/42/IIIB(e)(840)540 Přeprava dle: ADR3/UN1263

	Poměr tužení	2 : 1 volumetricky
	Tužidlo	2K HS Antiscratch Härter NORMAL 92091 (0,5L) 92092 (2,5L) 2K HS Antiscratch Härter FAST 92093 (0,5L) 92094 (2,5L)
	Ředidlo	Neředí se
	Viskozita, zpracovatelnost	15-17 sec při 20°C (Ford cup 4mm) 90min při 20°C
	Pistole	Tryska 1,2mm Nastavení tlaku dle výrobce
	Aplikace	2 normální vrstvy Tloušťka 50-55µm
	Odvětrání	7 – 12 minut při 20°C
	Schnutí	30 minut při 60°C (tuž. NORMAL) 6-7 hodin při 20°C (tuž. NORMAL) 10-11 hodin při 20°C možno leštit (tuž. NORMAL) 20 minut při 60°C (tuž. FAST) 4-5 hodin při 20°C (tuž. FAST) 8-9 hodin při 20°C možno leštit (tuž. FAST) 5-7 dní při 20°C plně vyzrálý lak
	IR sušení	Střední a krátké vlny: 10 minut

Ver. 2014-09-01

Výrobek je určen pouze k profesionálnímu použití, zpracovatel zodpovídá za dodržení všech bezpečnostních, hygienických a jiných požadavků a předpisů včetně povinnosti prokazatelně a účinně snižovat emise VOC v souladu s vyhl. č. 355/2002 Sb. v platném znění. Zpracovatel je povinen seznámit se před použitím s bezpečnostním listem výrobku. Veškeré uvedené vlastnosti výrobku jsou udávány na základě testování a praktické zkušenosti výrobce, nedávají jakékoliv záruky na použití mimo podmínky stanovené výrobcem.

SMART COATINGS is registered trademark of JCM Commercial Services GmbH, Hamburg, Germany - all rights reserved.

Exclusively distributed by TEXTIL PISKACEK s.r.o., Kdyně, Czech Republic (info@smartcoatings.eu, +420 608 355 600).

Made in EU, shelf time 12 months.