

6:1 NASS IN NASS FÜLLER

Popis výrobku:

6:1 Nass in Nass Füller je mokrý plnič splňující VOC limity s možností použití i jako brusný plnič s izolačními vlastnostmi, vynikajícím rozlivem a možností aplikace na nové i opravované díly. Jako mokrý plnič se používá zejména na nové díly nebo na menší opravy bez broušení, jako brusný plnič při použití polyesterových tmelů s možností suchého i mokrého broušení. V obou aplikacích se plnič používá s ředěním 5-10% na suchém, odmaštěném a zmatovaném povrchu.

Popis aplikace „Nass in Nass“:

Objemově smíchejte plnič a tužidlo v poměru 6:1, dle potřeby naředte a aplikujte pistolí 1,2mm v jedné vrstvě, po 15-20 minutách při 20°C je možné aplikovat finální vrstvu. Pokud není přestříkán do 1 hodiny, je nutné povrch zmatovat.

Popis aplikace „Brusný plnič“:

Aplikujte pistolí s tryskou 1,6-1,8mm ve dvou normálních vrstvách s odvětráním 5-7 min při 20°C. Sušení 20 minut při 60°C nebo 3-4 hodiny při 20°C, není doporučeno aplikovat při teplotách pod 15°C!

Broušení za sucha P400-P500, mokré broušení P800-P1200.

Balení a označení:

6:1 Nass in Nass Füller 85033(3,6L)

Výrobek splňuje legislativu VOC: 2004/42/IIB(c)(540)490 Přeprava dle: ADR3/UN1263

	Poměr tužení	6 : 1 volumetricky
	Tužidlo	6:1 Nass in Nass Füller Härter 85034(0,6L)
	Ředidlo	5-10% VOC Verdünnung
	Viskozita, zpracovatelnost	19 sec při 20°C (Ford cup 4mm) 50min při 20°C
	Pistole	Tryska 1,2mm pro aplikaci Nass in Nass Tryska 1,6-1,8mm pro aplikaci jako brusný plnič Nastavení tlaku dle výrobce
	Aplikace	1 normální vrstva pro Nass in Nass, tloušťka 30 µm 1-2 normální vrstvy jako brusný plnič, tloušťka 60-90µm
	Odvětrání	5 – 7 minut při 20°C jako brusný plnič
	Schnutí	15-20 minut při 20°C pro aplikaci Nass in Nass 20 minut při 60°C nebo 3-4 hod při 20°C jako brusný plnič Nedoporučuje se aplikace pod 15°C!
	IR sušení	Střední a krátké vlny: 12 – 15 minut

Ver. 2013-02-01

Výrobek je určen pouze k profesionálnímu použití, zpracovatel zodpovídá za dodržení všech bezpečnostních, hygienických a jiných požadavků a předpisů včetně povinnosti prokazatelně a účinně snižovat emise VOC v souladu s vyhl. č. 355/2002 Sb. v platném znění. Zpracovatel je povinen seznámit se před použitím s bezpečnostním listem výrobku. Veškeré uvedené vlastnosti výrobku jsou udávány na základě testování a praktické zkušenosti výrobce, nedávají jakékoliv záruky na použití mimo podmínky stanovené výrobcem.

SMART COATINGS is registered trademark of JCM Commercial Services GmbH, Hamburg, Germany - all rights reserved.

Exclusively distributed by TEXTIL PISKACEK s.r.o., Kdyně, Czech Republic (info@smartcoatings.eu, +420 608 355 600).

Made in EU, shelf time 12 months.